

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17065 durch die DAkkS akkreditierte
 Prüf- und Zertifizierungsstelle. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20
 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Säurefliesner-Vereinigung e.V. · Postfach 1254 · 30928 Burgwedel

E-Mail: info@saxoboard.net

SAXOBOARD Wellness & Duschesysteme GmbH
 Herrn Enrico Dauksch
 Eichenallee 3
 01558 Großenhain



Gegr. 1941
 Europäische
 Forschungsgemeinschaft

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		Schu/ke	14.06.2022

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
 gemäß DIN EN 16165, Anhang A (ehemals DIN 51097)**

Unsere Auftragsnummer: 9735/22

Sehr geehrter Herr Dauksch,

unter Bezugnahme auf Ihren Untersuchungsauftrag per Mail vom 01.04.2022 möchten wir Sie nachfolgend über die zwischenzeitlich ermittelten Ergebnisse informieren:

Prüfgegenstand	Winkelwert α_{barefoot}	Bewertungsgruppe nach DIN EN 16165, Anhang A
<u>9735/22/01.001</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte RS 80 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P80 (Rückseite)	22°	B
<u>9735/22/01.002</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 120 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P120 (Vorderseite) - trocken	19°	B
<u>9735/22/02</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 150 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P150 (Vorderseite) - nass	16°	A
<u>9735/22/03</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 240 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P240 (Vorderseite) - nass	14°	A
<u>9735/22/04</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 400 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P400 (Vorderseite) - nass	14°	A



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Sparkasse Hannover · IBAN DE35250501801050200235 · BIC SPKHDE2HXXX

Postbank Hannover · IBAN DE88250100300028203300 · BIC PBNKDEFF · Amtsgericht Hannover, VR 120151

USt.-Ident.-Nr.: DE 115040668 · Finanzamt Burgdorf, St.Nr. 16/200/04345

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, haben wir an den 4 zur Verfügung gestellten Musterplatten zunächst die prüftechnische Bewertung nach DIN EN 16165 - Anhang A (Barfußbereich) durchgeführt. Für mögliche Bewertungen nach DIN EN 16165 – Anhang B (Schuhbereich) benötigen wir weitere Prüfkörper.

Bitte teilen Sie uns bis zum 28.06.2022 mit, ob Sie die Ausstellung von Prüfzeugnissen wünschen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Sachbearbeiter



Dipl.-Ing. Peter Schuster